

# Panneaux d'argile lourds (LEMIX) D 22 / D 16


Art. 09.014 d= 22 mm,

Art. 09.015 d= 16 mm, L= 1.250 mm, l= 625 mm


- Masse d'argile pure
- Le poids-lourd



Vue le mur



Vue de la pente du toit



Panneau d'argile pour l'habillage des ossatures en bois ou métal des cloisons intérieures, parements, surfaces de plafonds et de sous-pentes. Le panneau d'argile lourd offre un apport d'argile important pour l'habitat, y compris tous les effets positifs sur le climat ambiant, notamment sur le plan thermique. Pour la découpe, il convient d'utiliser une scie circulaire. Le panneau d'argile D 22 offre une trame large de 625 mm pour l'ossature porteuse des panneaux. Outre cette fiche de produit, le manuel ClayTec sur les cloisons intérieures écologiques dans le système s'applique.



Dispositif de transport  
Art. 182/400

# Panneaux d'argile lourds (LEMIX)

## D 22 / D 16

**Art. 09.014 d= 22 mm,**

**Art. 09.015 d= 16 mm, L= 1.250 mm, l= 625 mm**

**Domaine d'application** Panneau d'argile pour l'habillage des ossatures en bois ou métal dans les espaces intérieurs. Pour cloisons intérieures et parements FIN 4103-1, zone d'intégration 1 ou 2, pour surfaces de plafond et de sous-pentes. Sur les surfaces de la classe d'exposition à l'eau WO-I selon DIN 18534-1, par ex. dans les salles de bain (hors zones de douche) et les cuisines privées. Pour l'habillage intégral des des panneaux à base de bois et d'agglomérés. Avec couche d'armature Comme support pour l'enduit design YOSIMA ou l'enduit de finition fin O6 ClayTec avec peinture d'argile ClayFix.

**Composition** Argile, glaise, fibres de bois, amidon, toile de jute (sur une face au dos).

Valeurs caractéristiques Dureté de surface  $\leq 15$  mm, résistance à la traction sous pliage  $\geq 0,8$  N/mm<sup>2</sup>, résistance à la traction de surface  $\geq 0,1$  N/mm<sup>2</sup>. Classe de densité brute 1,6, densité brute env. 1 450 kg/m<sup>3</sup>, conductivité thermique 0,353 W/mK, coefficient  $\mu$  5/10. Capacité de sorption WS III. Accumulation thermique : Cp 1,1 kJ/kgK, D22= 35,1 kJ/m<sup>2</sup>K, D16= 25,5 kJ/m<sup>2</sup>K. Classe de matériau A1.

**Valeurs des éléments de construction** Pour la stabilité selon DIN 4103-1, l'isolation phonique des murs et parements, ainsi que la classe de matériaux et la classe de résistance au feu des murs et plafonds, voir le manuel **ClayTec sur les cloisons intérieures écologiques dans le système**.

**Dimensions et poids** Classe de tenue des cotés MHK II, l = 1 250 mm ( $\pm 4$  mm), L = 625 mm ( $\pm 4$  mm), d = 22 mm/d = 16 mm (+ 1, - 3 mm). Planéité - 1 mm

D22 : Poids env. 25 kg/panneau = env. 32 kg/m<sup>2</sup>  
D16 : Poids env. 18 kg/panneau = env. 23 kg/m<sup>2</sup>

**Conditionnement** Houssé sur palettes, 09.014 D 22 mm à 40 pièces, 09.015 D 16 mm à 60 pièces.

**Stockage** En entrepôt à l'horizontale sur des palettes, au sec. Les produits peuvent être stockés indéfiniment. Protéger de l'humidité lors du transport et du stockage sur le chantier. Porter sur le chant à deux personnes. Nous recommandons d'utiliser le dispositif de transport ClayTec 182/400. Sur le chantier, stocker à plat et à l'horizontale sur des palettes ou madriers secs.

**Humidité ambiante** L'apport d'humidité en provenance des enduits et chapes humides n'est pas autorisé. De manière générale, l'humidité ambiante ne doit pas être supérieure à 70 % pendant le stockage et après le montage.

**Besoins** Env. 1,28 panneau/m<sup>2</sup>. Lors de la détermination des besoins, prévoir une réserve d'env. 10% pour les découpes, etc.

**Structure porteuse** Ossature en bois : Bois massif (résineux) selon DIN EN 14081-1 ou bois lamellé-collé (BSH) selon DIN EN 14080. Classe de résistance min. C24 selon DIN EN 338. Classe de tri S10 selon DIN 4074. Teneur en humidité max. 18 %.

**Ossature métal** : Profilés en tôle d'acier selon DIN 18182-1 / DIN EN 14195.

**Trame des murs** : Distance entraxe D 22 (09.014) 625 mm (= 1.250 mm/2), D 16 (09.015) 312,5 mm (= 1.250 mm/4).

**Trame des plafonds et sous-pentes** : Distance entraxe max. 312,5 mm (= 1 250 mm/4)

Les éléments UK de parement de murs sont calés avec des bandes pour cloisons intérieures ClayTec et fixés selon les règles de l'art. Pour l'ossature, il convient de noter que les panneaux sont installés avec une décalage de 90° par rapport à la structure porteuse. Si exceptionnellement, ils sont posés parallèlement à la structure porteuse (par ex. entre les chevrons), la distance entre les membrures de la structure porteuse ne doit pas être supérieure à 312,5 mm (= 625 mm / 2). Nous déconseillons formellement de fixer les panneaux directement sur les éléments dissipateurs de charge (par ex. les chevrons, solives).

**Mise en œuvre** Les panneaux sont découpés à la scie sauteuse ou circulaire électroportative. La scie plongeante FESTOOL TSC 55 ou le système de tronçonnage diamanté DSC-AG 125 Plus-FS sont particulièrement adaptés, voir aussi clip sur [www.youtube.com/watch?v=5FFMZ6PX7dY](http://www.youtube.com/watch?v=5FFMZ6PX7dY)

L'enduit est posé sur le côté argile du panneau, et non sur le côté jute. La rangée inférieure des panneaux est mise en place sans contact direct avec le sol. Les panneaux sont juxtaposés sur l'ossature de la structure porteuse en veillant à minimiser les joints.

**Vis** : Fixation sur le bois avec des vis pour panneaux d'argile Lemix 5 x 60 mm ou des vis pour placoplâtre TN avec filetage grossier. Sur profilé métallique en C avec des vis pour placoplâtre TN avec filetage fin double, sur profilé UA avec des vis pour placoplâtre TB et rondelle cuvette. Écartement des vis  $\leq 200$  mm, c'est-à-dire que pour chaque chevauchement de panneau/structure porteuse, 4 points de fixation sont nécessaires (12 ou 20 vis par panneau pour les murs, 20 pour les plafonds). Visser les têtes des vis légèrement dans le panneau (affleurantes avec le panneau).

**Agrafes** : Fixation sur le bois avec des agrafes 45 mm, par ex. Haubold réf. art. 574941 KG 745 Cnk enduites à la résine 12  $\mu$ m (ETA). Écartement des agrafes  $\leq 80 - 100$  mm. Les limites d'ouvertures dans les murs ne doivent pas se poursuivre par des raccords horizontaux ou verticaux. Il convient également de veiller à bien décaler les raccords. Lors du montage, les raccords des panneaux doivent être décalés d'un entraxe de montants. Les raccords avec d'autres éléments tels que les murs massifs et les plafonds sont réalisés au moyen de joints.

**Habillage (de surface) des murs** : Sur les murs en bois ou en matériaux dérivés du bois, fixation par vis sur toute la surface, mais en général par agrafes, sur le bois massif avec des agrafes comme ci-dessus, sur les panneaux dérivés du bois, aussi longue que possible, mais sans percer le panneau, agrafes par ex. haubold série KG 700 (homologation ETA). Avec des agrafes tel que ci-dessus. Écartement des agrafes env. 150 mm, distance par rapport au bord 25 mm (depuis le centre de l'agrafe). Sur les murs en matériaux minéraux irréguliers, collage avec une fine couche de mortier d'adhérence (ClayTec 13.555), de plus, chevillage sur les bords et sur la surface tous les 300 mm au moyen de chevilles à frapper avec rondelle en plastique, profondeur de pénétration dans le support  $\geq 30$  mm.

**Traitement consécutif** Pour la réalisation des joints et revêtements, la température ambiante ne doit pas être inférieure à env. +10 °C. De manière générale, l'apport d'humidité occasionné par l'enduit doit être minimisé autant que possible. Les joints de panneaux de parement de murs sont bouchés avec l'argile de jointoyage Clay-Tec. Dépoussiérer soigneusement les panneaux avant l'application du mortier, les humidifier légèrement le cas échéant (vaporisation).

**Enduit en couche fine** : Comblé les fentes de joints de panneaux d'une largeur  $\geq 1$  mm avec le mortier d'adhérence ou l'enduit de finition fin ClayTec, boucher les creux laissés par les vis et les défauts de surface, puis laisser sécher. Les surfaces sont recouvertes de l'enduit de finition fin O6 ou du mortier d'adhérence d'une épaisseur de 3 mm. Intégrer dans la surface encore humide une toile en fibres de verre I12 (ClayTec 35.011 ou 35.014).

Après séchage, l'enduit d'argile design YOSIMA est appliqué selon les consignes de mise en œuvre. Pour le système d'argile de lissage TOSIMA ou le système de peintures d'argile ClayFix, la toile de l'armature est posée sur support humide puis recouverte immédiatement d'une fine couche d'argile.

**Murs chauffants** : Boucher les fentes d'une largeur de  $\geq 1$  mm comme indiqué précédemment. Appliquer une couche projetée de base d'une épaisseur de max. 8 mm avec un enduit d'argile paillé, un enduit d'argile minéral et du SanReMo. Après le séchage, combler jusqu'à fleur de conduites de chauffage mural. Laisser sécher l'enduit de base complet en chauffant modérément. De plus amples informations figurent dans la fiche technique « Enduits d'argile ClayTec ».

La connaissance du manuel **ClayTec sur les cloisons intérieures écologiques dans le système** est indispensable à la mise en œuvre du produit (voir [see https://claytec.de/en/application-technology/downloads/](https://claytec.de/en/application-technology/downloads/)).

Les réclamations qui ne résultent pas d'erreurs de mélange en usine sont exclues.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. À partir de 2024/12.